特性与用途

AWS

CSTC 3983 E308-16

EN ISO 3581-A E (19 9) R 1 2

焰氩弧金属(19Cr-9Ni)的奥氏体组织，具有良好的力学性能和抗晶间腐蚀性能。电弧柔和，飞溅很小，焊缝成型美观。

推荐焊接参数：AC或DCEP（DC+）

电流范围 (A)	2.0×300	2.6×350	3.2×350	4.0×350	5.0×350
平焊	30-55	50-80	80-120	100-150	140-180
立、仰焊	20	45-80	70-110	90-135	